



## DATOS TÉCNICOS

### Polímero híbrido

<b>Contracción</b>	nula	nula
<b>Fluidez</b>	5 Bares/3mm/23°C	140 g/min
<b>Curado superficial</b>	23°C 50% R.H.	8 minutos
<b>No adherente</b>	23°C 50% R.	25 minutos
<b>Tiempo total de curado</b>	23°C 50% R.H.	24hrs - 6mm 48hrs - 7/12mm

<b>Módulo elástico 100%</b>	172 N/cm <sup>2</sup> / 1,72 Mpa
<b>Contracción del volumen tras curado &lt; 3%</b>	<b>Dureza</b>
<b>- DIN 53505</b>	60 Shore A
<b>Resistencia a la tensión:</b>	265 N/cm <sup>2</sup> / 2,65 Mpa
<b>Estabilidad térmica:</b>	-40°C hasta + 120°C
	Máximo: 155°C máx. 30min.
<b>Alargamiento hasta rotura -</b>	
<b>DIN 53504</b>	> 350 %

No tóxico

100% LIBRE DE C.O.V.

Resistencia a los agentes químicos

**Buena:** agua, agua marina, disolventes alifáticos, aceites, grasas, ácidos orgánicos diluidos.

**Adherencia de suciedad:** Prácticamente nula

**Moderada:** ésteres, cetonas, compuestos aromáticos, cloro para piscinas, disolventes clorados.

**Mala:** Ácidos concentrados

**Vida útil:** 18 meses

- 1) Conforme a ISO 9040
- 2) Conforme a DIN 53504
- 3) Conforme a DIN 53505

Todas las pruebas anteriores realizadas conforme a

ISO 11.600 25HM

ETAG 022 anexo E, B y pruebas adicionales del anexo F.  
Aprobación alimentaria ISEGA.



## USOS

- Para todo tipo de usos, incluidos baños y mantenimiento general de inmuebles. CT1 sustituye: adhesivos para madera y poliuretano, silicona, sellantes, sellantes sanitarios de silicona, selladores acrílicos, selladores de caucho de butilo.
- Como adhesivo universal, CT1 se adhiere a casi todas las superficies y no daña los materiales sintéticos.
- Sobre espejo (aplicar en líneas verticales), piedra natural (no traspasa), poliéster, espuma de poliestireno, superficies húmedas, incluso bajo el agua
- Se puede volver a pintar con todo tipo de pinturas corrientes

## INTRUCCIONES DE USO:

- Antes de usar, asegúrese de que el cartucho ha sido almacenado a temperatura ambiente.
- Corte la punta del cartucho
- Corte la boquilla a la medida deseada
- Use una pistola de silicona
- Aplique sobre una superficie seca y limpia sin grasa  
Remate las juntas con MULTISOLVE.

## CT1: FORMATOS DISPONIBLES

- En cartuchos reciclables de 290 ml o con el nuevo aplicador automático de 200 ml para uso sin pistola.
- **Colores disponibles para el nuevo aplicador de 200 ml:** blanco, negro y gris
- **Colores disponibles para el cartucho de 290 ml:** transparente, blanco, negro, gris, beis, marón, roble, azul y plata.